



# HERAPAINTE QUARZO

Peinture acrylique hydrofuge avec remplissage de farine de quartz pour les surfaces murales intérieures et extérieures.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**HERAPAINTE QUARZO** est un revêtement mural uniformisant en quartz micronisé, formulé, selon les normes de haute qualité du laboratoire **HERAKEM**, avec des résines acryliques spéciales, des pigments purs et des charges précieuses résistant à toutes les conditions climatiques : smog, sel, pluie et soleil, conférant au support une protection durable dans le temps. Équipé d'un pouvoir couvrant élevé et d'une stabilité élevée aux alcalis. Il adhère parfaitement à tous types d'enduits et aux peintures anciennes, bien adhérentes et non farinantes. Utilisé avec succès pour les surfaces murales constituées d'enduits prémélangés, de mortier bâtard, de béton et de structures en ciment préfabriquées.

## CHAMPS D'APPLICATION

Applicable sur :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques, durcis, homogènes, finis civils ou lisses.
- Surfaces murales à base de ciment, de mortier bâtard, déjà enduites d'anciennes peintures et enduits organiques ou minéraux, sèches, compactes, absorbantes et cohésives.
- Surfaces en béton.
- Conglomérats minéraux de nature diverse pourvu qu'ils soient absorbants.

Ne pas appliquer sur des supports frais et essentiellement alcalins, attendre un temps de durcissement adéquat, généralement quatre semaines.

## CYCLE D'APPLICATION

### *Préparation du substrat*

Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non crayeux. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des produits spécifiques. En présence de moisissures, traiter la surface avec des détergents appropriés. Enlever au pinceau, ou au lavage, toutes traces de salissures, et parties écaillées d'anciennes peintures (dans le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tous les badigeons anciens doivent être éliminés) et toute efflorescence. Enlever la poussière, le smog et autres dépôts par brossage. Les trous, les fissures, les fissures et les dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM en fonction de l'épaisseur à créer et du type de support à traiter. Assurez-vous que le support et les réparations effectuées sont parfaitement secs et appliquez une couche d'isolant fixateur mural HERALAX FOND. Pour les applications sur béton, enlever les parties structurales en ciment mal adhérentes. Restaurez les parties manquantes avec des produits de restauration adaptés, tels que HERAGROUT MONO ou HERAGROUT RCC ; effectuer le lissage final avec l'enduit anti-retrait anti-carbonatation HERARAS ONE. Assurez-vous que le support est complètement sec et appliquez une couche d'isolant fixateur mural HERALAX AC.

## FINIR

Laisser le support sécher parfaitement, appliquer deux couches de HERAPAINTE QUARZO à un intervalle d'environ 8 à 10 heures entre elles.

**HERAPAINTE QUARZO** il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de l'eau propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse.

## AVERTISSEMENTS

- Appliquer avec une humidité relative de l'environnement: <85%
- Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C
- Eviter les applications sous la lumière directe du soleil, en cas de pluie imminente ou par temps particulièrement venteux.
- Protéger les surfaces de la pluie et de l'humidité pendant environ 48 heures. Cela permet un séchage complet du produit et une polymérisation régulière, qui se déroule en 10 jours environ.
- Les surfaces emportées par l'eau de pluie pendant environ 10 jours peuvent présenter des lignes verticales translucides (effet d'accrochage). Cet événement n'affecte pas les performances du produit et peut être éliminé par lavage à l'eau ou suite à une précipitation ultérieure.
- L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support.
- L'application airless n'est pas recommandée en raison de l'action abrasive des charges de silice du produit.

## NETTOYAGE

Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse.

## SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE

La protection et la décoration des enduits, des enduits peints ou des surfaces cimentaires en général également déjà peintes, doivent être réalisées en appliquant une peinture à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, de charges silicone / quartz, de pigments et de charges sélectionnées, telles que HERAPAINTE QUARZO by HERAKEM SRL .

## DONNÉES TECHNIQUES \*(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

Aspect et finition	opaque
Poids spécifique (g/litre)	env. 1500 - 1550
Viscosité Brookfield	env. 18 000 - 25 000 CPS
Gamme de couleurs	blanche
point de rupture	non inflammable
Outils	brosse - rouleau - vaporisateur
Sec au toucher	1-2 heures
Sécher en profondeur	max 18 - 24 heures
Diluant	l'eau
Dilution	jusqu'à 25 % selon le type d'application
stockage	12 mois dans son emballage d'origine et sec
Peut être repeint	8 - 10 heures
Article douanier	3209 1000 00

<b>Consommation</b>	<b>9-11 m<sup>2</sup>/L par couche</b>
<b>Emballage</b>	<b>fûts de 14 - 5 litres</b>

## PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience.

Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques.

Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications.

Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique.



Herakem srl

sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli  
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato  
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20

info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.