



LEGANTE BIANCO

Liant hydraulique à base de ciment blanc Portland

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le **LEGANTE BIANCO** est un liant hydraulique blanc à base de ciment portland à haute résistance initiale à la compression, prémélangé avec de fins granulats de calcaire sélectionnés et des additifs spécifiques qui lui confèrent une maniabilité et une adhérence élevées au substrat.

CHAMPS D'APPLICATION

Le **LEGANTE BIANCO** est idéal pour le conditionnement de mortiers pour enduits intérieurs et extérieurs, mortiers pour maçonnerie, chapes pour fondations, scellement de joints de sol et pour la réalisation de produits artisanaux en béton.

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

Les supports doivent être solides, stables et propres ; les poudres, peintures, salissures ou agents de démoulage doivent être correctement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les pièces détachées. Il est recommandé de prétraiter les supports particulièrement absorbants ou avec différents degrés d'absorption avec HERALAX AC.

Mouiller les supports avec de l'eau, surtout s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, environ une heure avant l'application.

APPLICATION

La quantité d'eau et de toute matière inerte varie en fonction de l'utilisation du produit. Pour le conditionnement des mortiers, mélanger un paquet de produit avec juste assez d'eau propre pour obtenir la consistance désirée, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Lors de la préparation du mélange, ajouter la poudre à l'eau.

MISES EN GARDE

- Le produit doit être appliqué à une température comprise entre + 5° et + 35°.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie.
- Ne pas ajouter d'autres substances d'aucune sorte.
- Ne pas appliquer sur des supports à risque de gel dans les 24 heures suivant la pose.
- Ne pas appliquer le produit sur des supports sujets aux remontées capillaires sans placer de pare-vapeur.
- Ne pas ajouter d'eau ou de produit si le mélange est déjà en train de prendre.
- Utiliser des gants, des vêtements et des lunettes de protection

NETTOYAGE

Les outils utilisés doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique.

DONNÉES TECHNIQUES *(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

L'aspect physique	poussière
Couleur	blanche
Temps de maniabilité	a peut près 2 heures *
Température d'application autorisée	de +5°C à +35°C
Résistance à la compression	environ 37 N/mm2
Réaction au feu	classe A1

Consommation	1,6 kg/m2 env. par mm d'épaisseur appliquée
Emballage	carton de 5 sacs de 5 kg pack deluxe: sac de 5 kg en boîte

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience.

Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications.

Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique.



Herakem srl

sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com
Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.