



## ECOLINE LAVABILE

Peinture murale lavable pour intérieurs à effet mat

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**ECOLINE LAVABILE** est une peinture murale lavable pour intérieur opaque, à haut pouvoir couvrant, excellente blancheur, bonne respirabilité et brossabilité, composée de résines synthétiques en émulsion aqueuse, dioxyde de titane, charges micronisées très blanches, additifs spécifiques, formulée selon les hauts standards de qualité d'**HERAKEM** laboratoire. Excellent pour la peinture intérieure où un produit avec une bonne résistance au lavage et une faible accumulation de saleté est requis, avec une finition douce et veloutée au toucher, blanc, couvrant et avec une excellente expansion.

### CHAMPS D'APPLICATION

**ECOLINE LAVABILE** il peut être appliqué à l'intérieur, sur des supports cimentaires, chaux, plâtre, neufs et bien secs et anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et non farinants, en particulier pour la peinture d'environnements prestigieux où un aspect lisse, opaque et doux au toucher.

### CYCLE D'APPLICATION

#### *Préparation du substrat:*

Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Enlever par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures, (dans le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tout l'ancien blanchissement doit être éliminé) et toute efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage.

Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon l'épaisseur à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont secs et appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND.

### FINIR

Laisser sécher parfaitement le support, appliquer deux couches d'**ECOLINE LAVABILE** à un intervalle d'environ 8 à 10 heures entre elles.

**ECOLINE LAVABILE** il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de l'eau propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse.

### AVERTISSEMENTS

- Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85%
- Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C
- Ne pas appliquer sur les surfaces externes
- L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support.

### NETTOYAGE

Après utilisation, les outils doivent être nettoyés à l'eau et si le produit est sec, il est recommandé de l'enlever avec du white spirit ou de l'eau chaude.

## SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE

La décoration des surfaces intérieures sera réalisée en appliquant une peinture à la détrempe blanche, composée de résines vinyliques en émulsion aqueuse, de charges micronisées et d'additifs spécifiques tels que ECOLINE LAVABILE de HERAKEM SRL.

### DONNÉES TECHNIQUES \*(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

Aspect et finition	très mats
Poids spécifique (g/litre)	env. 1530-1580
Viscosité Brookfieldca	12 000 - 16 000 CPS
Couverture théorique	10 - 12 m <sup>2</sup> / L par couche
Gamme de couleur	blanche
Point d'éclair	inflammable
Outils	pinceau – rouleau – pulvérisateur
Sec au toucher	1 - 2 heures environ.
Sécher en profondeur	max 10-12 heures
Diluer	avec de l'eau
	20 - 30 % de dilution selon le type d'application
Peut être repeint	8 - 10 heures
Position douanière	3209 1000 00

<b>Consummation</b>	<b>10 - 12 m<sup>2</sup> / L par couche</b>
<b>Emballage</b>	<b>fûts de 14 - 5 litres</b>

#### PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience.

Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique.