



HERAPAINT LAVABILE

Peinture murale lavable mate
pour l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HERAPAINT LAVABILE est une peinture murale lavable pour intérieurs, formulée selon les hauts standards de qualité du laboratoire **HERAKEM** avec des résines synthétiques modifiées en émulsion aqueuse et des charges minérales sélectionnées, garantissant perméabilité à la vapeur d'eau, haute couvrance, opacité et blancheur.

HERAPAINT LAVABILE il se caractérise par une excellente brossabilité et dilatation. Il adhère parfaitement à tous types de maçonnerie, enduits, enduits de lissage et peintures anciennes, non farinantes et bien adhérentes. Doté d'un pouvoir nivelant élevé, **HERAPAINT LAVABILE** crée des surfaces à faible rétention de saleté, avec un aspect esthétique agréable, utilisé avec succès pour des intérieurs prestigieux où une finition douce et veloutée au toucher avec un effet masquant opaque est requise.

CHAMPS D'APPLICATION

HERAPAINT LAVABILE il peut être appliqué à l'intérieur, sur des supports cimentaires, chaux, plâtre, neufs et bien secs et anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et non farinants. Il peut également être appliqué à l'extérieur sur des surfaces couvertes protégées de l'exposition directe à la lumière et à la pluie; tels que, par exemple, éclatés de balcons, couloirs, escaliers, sous balcons, parapets intérieurs de terrasses.

CYCLE D'APPLICATION

Préparation du substrat:

Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec les détergents appropriés. Enlever par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures, (dans le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tout l'ancien blanchissement doit être éliminé) et toute efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage.

Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage **HERAKEM** selon l'épaisseur à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont secs et appliquer une couche de scellant fixateur mural **HERALAX FOND**.

FINIR

Laisser le support sécher parfaitement, appliquer deux couches de **HERAPAINT LAVABILE** à un intervalle d'environ 8 à 10 heures entre elles.

HERAPAINT LAVABILE il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de l'eau propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse.

AVERTISSEMENTS

- Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85%
- Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C
- Ne pas appliquer sur des surfaces extérieures exposées à la pluie ou à la lumière directe du soleil.
- L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support.

NETTOYAGE

Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse.

SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE

La protection et la décoration de murs intérieurs, d'enduits ou de lissage, à base de ciment, chaux ou plâtre, aussi bien neufs bien assaisonnés qu'anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et non farinants et à l'extérieur des surfaces cimentées anciennes ou neuves, même déjà peint, à condition que dans des conditions environnementales non critiques sur des surfaces couvertes et protégées de l'exposition directe au soleil et à la pluie, il doit être effectué en appliquant une peinture lavable lisse, opaque et opaque, à base de résines acryliques modifiées en dispersion aqueuse tels que HERAPAINTE LAVABLE de HERAKEM SRL.

DONNÉES TECHNIQUES *(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

Aspect et finition	très opaque
Poids spécifique (g/litre)	env 1500 - 1550
Viscosité Brookfield	env. 15 000 - 18 000 CPS
Rendement théorique	9 - 11 m ² / L par couche
Gamme de couleurs	blanche
point de rupture	non inflammable
Outils	brosse - rouleau - vaporisateur
Sec au toucher	1-2 heures
Sécher en profondeur	10 - 12 heures maximum
Diluant	l'eau
Dilution	jusqu'à 25%
Peut être repeint	8 - 10 heures
Article douanier	3209 1000 00
stockage	12 mois dans son emballage d'origine et sec

Consommation	9-11 m²/L par couche
Emballage	fûts de 14 - 5 litres

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience.

Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications.

Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique.



Herakem srl

sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20

info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.