



## HERAPAIN'T SEMILAVABILE

Peinture murale intérieure  
respirante semi-lavable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**HERAPAIN'T SEMILAVABILE** est une peinture murale transpirante semi-lavable pour intérieurs, à haut pouvoir couvrant, haute perméabilité à la vapeur d'eau et excellente blancheur. Particulièrement lisse lors de la pose, il facilite les opérations de peinture en assurant une bonne dilatation sur le support. **HERAPAIN'T SEMILAVABILE** est un mélange, formulé selon les hauts standards de qualité du laboratoire **HERAKEM**, de charges précieuses sélectionnées, de copolymères spéciaux à base d'eau, de dioxyde de titane qui lui confèrent une excellente couvrance et une forte stabilité. Produit de haute qualité, utilisé avec succès pour les environnements intérieurs où, en plus d'une transpiration élevée, l'homogénéité et l'opacité des surfaces sont requises.

### CHAMPS D'APPLICATION

**HERAPAIN'T SEMILAVABILE** il peut être appliqué à l'intérieur, sur des supports cimentaires, chaux, plâtre, neufs et bien secs et anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et non farinants.

### CYCLE D'APPLICATION :

#### *Préparation du substrat*

Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Enlever par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures, (dans le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tout l'ancien blanchissement doit être éliminé) et toute efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage.

Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon l'épaisseur à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont secs et appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND.

### FINIR

Laisser sécher parfaitement le support, appliquer deux couches d'**HERAPAIN'T SEMILAVABILE** à un intervalle d'environ 8 à 10 heures.

**HERAPAIN'T SEMILAVABILE** il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de l'eau propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse.

### AVERTISSEMENTS

- Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85%
- Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C
- Ne pas appliquer sur les surfaces externes
- L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support.

## NETTOYAGE

Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse.

## SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE

La décoration des surfaces intérieures sera réalisée en appliquant une peinture blanche transpirante semi-lavable, composée de résines vinyliques en émulsion aqueuse, de charges micronisées et d'additifs spécifiques tels que HERAPAINTE SEMILAVABILE de HERAKEM SRL.

## DONNÉES TECHNIQUES \*(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

Aspect et finition	opaque
Poids spécifique (g/litre)	env. 1600 - 1650
Viscosité Brookfield	env. 18000 - 25.000 CPS
Gamme de couleurs	blanche
point de rupture	non inflammable
Outils	brosse - rouleau - vaporisateur
Sec au toucher	1-2 heures
Sécher en profondeur	10 - 12 heures maximum
Diluant	l'eau
Dilution	jusqu'à 25 % selon le type d'application
Peut être repeint	8 - 10 heures
Article douanier	3209 1000 00
Stockage	12 mois dans son emballage d'origine et sec

<b>Consommation</b>	<b>7-9 m<sup>2</sup>/L par couche</b>
<b>Emballage</b>	<b>fûts de 14 - 5 litres</b>

### PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience.

Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications.

Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique.



#### Herakem srl

sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli  
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato  
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20

info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.