HERALAX AC

Primaire à base de microémulsions acryliques en dispersion aqueuse à haute pénétration.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HERALAX AC est une dispersion aqueuse de résines synthétiques de nature acrylique avec des particules très fines. Idéal pour consolider et uniformiser l'absorption des supports les plus courants en construction (ciment, gypse, anhydrite). Une fois appliqué, **HERALAX AC** pénètre en profondeur, formant une barrière protectrice qui consolide la surface, agit comme un régulateur d'absorption du support et améliore l'adhérence des colles pour carrelages, enduits, peintures, papiers peints, etc. Cette barrière évite, dans le cas d'applications de produits à base de ciment sur des supports à base de plâtre, d'anhydrite et de plaques de plâtre, la réaction chimique entre les sulfates constituant le plâtre et les aluminates contenus dans le ciment qui, en cas d'humidité, pourraient provoquer la formation d'ettringite, qui provoque le détachement des mortiers et des tuiles du support. Grâce à sa pénétration élevée, HERALAX AC ralentit la formation des efflorescences salines présentes dans les substrats minéraux. Idéal pour améliorent l'ancrage sur des surfaces en béton lisses.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Excellente capacité de pénétration
- Sans solvant
- Effet consolidant élevé
- Excellent promoteur d'adhérence
- Il ne change pas l'apparence de la surface
- Bonne capacité à bloquer les remontées de sels présents dans les substrats minéraux

CHAMPS D'APPLICATION

- Traitement isolant des supports à base de plâtre, d'anhydrite et de plaques de plâtre avant application de produits cimentaires.
- Traitement de supports très absorbants avant application d'enduits (également appliqués par pulvérisation), de lisseurs autonivelants ou de colles.
- Régularisation du degré d'absorption des supports à coefficients d'absorption différents (tels que les enduits à la chaux, les mortiers ciment-chaux, les supports absorbants cimentaires, etc.).
- Primaire d'ancrage pour le lissage des surfaces cimentaires ou à base de plâtre.
- Traitement des supports cimentaires ou à base de plâtre avant pose de papier peint ou peinture (réduit la consommation de colles et peintures).
- Fixateur en poudre.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports à traiter doivent être secs, propres et sans pièces en phase de décollement. Les traces de graisse, d'huile et de vieille peinture doivent être complètement éliminées.

APPLICATION

HERALAX AC il est prêt à l'emploi, il peut être dilué jusqu'à un maximum de 1: 2 en volume avec de l'eau en fonction de l'absorption du support. Sur les surfaces très absorbantes, il est recommandé d'utiliser le produit pur. **HERALAX AC** peut être appliqué au rouleau ou au pinceau uniformément sur toute la surface, en évitant les gouttes, jusqu'à ce que le support soit complètement imprégné. Le primaire ainsi appliqué et séché ne doit en aucun cas créer un film superficiel, mais doit pénétrer complètement dans le support traité.

MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser sur des substrats magnésiens.
- Appliquer le produit à des températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C.
- Selon l'utilisation, respectez les dosages indiqués.
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur cette fiche technique.
- Éviter la formation de films superficiels.
- Au moment de l'application, les supports doivent être secs. En particulier, les supports à base de plâtre doivent avoir une humidité résiduelle inférieure à 0,5%
- Ajuster la dilution en fonction de l'absorption du substrat, de sorte que la surface soit imprégnée, évitant la formation d'un film de surface
- Protéger du gel
- A conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil
- Le rendement dépend de l'absorption du substrat

NETTOYAGE

Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse; par la suite, le nettoyage peut être effectué avec de l'alcool éthylique.

SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE

Préparation des supports en appliquant un primaire à base de résines synthétiques, au rouleau, au pinceau ou au pistolet, tel que HERALAX AC de HERAKEM SRL.

DONNÉES TECHNIQUES *(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

Apparence	Liquide
Couleur	blanche
Diamètre de particule dominant	0,025 ÷0,040 µm
Températures d'application autorisées	De +5°C à +30°C
Classement douanier	3906 9000
Espace de rangement	24 mois dans son emballage sec d'origine

Consommation	**Absorption du second média**
Emballage	**Réservoirs de 5 - 10 litres**

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience.
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques.
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications.
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique.