



# STUCCO PLUS

Stucco in pasta pronto all'uso, per interni, a base di gesso dolce, per la stuccatura e rasatura di superfici murali e pannelli in cartongesso

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**STUCCO PLUS** è uno stucco in pasta, pronto all'uso, ad elevato potere riempitivo, formulato con speciali copolimeri vinilici e da un'attenta selezione di gesso ed inerti finissimi opportunamente dosati ed addizionato con speciali additivi che ne migliorano la qualità del prodotto in termini di lavorabilità e adesione al supporto. **STUCCO PLUS** è ideale per la rasatura di superfici interne a parete e soffitto. La particolare formulazione, ideata dal laboratorio **HERAKEM**, permette la stuccatura, la rasatura e la levigatura di superfici civili ed industriali. Ottimo per realizzare finiture uniformi su superfici in gesso e cartongesso, può anche essere utilizzato per la lisciatura di intonaci esistenti a base calce e cemento o superfici in calcestruzzo, sia nuove che esistenti. La semplicità applicativa e la scorrevolezza della pasta permettono un basso consumo, inoltre è facilmente carteggiabile, ottimo per levigatrici automatiche e non necessita di applicazione di un primer fissativo prima di essere decorato con pitture.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

**STUCCO PLUS** può essere applicato su superfici in gesso, cartongesso, calcestruzzo, intonaci a base calce e cemento.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici siano regolarmente assorbenti, complanari, solide e non siano soggette a movimenti e ritiri. I supporti da trattare devono essere stabili, puliti, consistenti, privi di parti deboli, polvere, proliferazioni batteriche, efflorescenze saline, oli, grassi, cere, residui di precedenti lavorazioni, ecc. Per limitare ed uniformare l'assorbimento di supporti estremamente porosi ed assorbenti, procedere preventivamente con l'applicazione di **HERALAX FOND**, opportunamente diluito con acqua pulita.

## PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Mescolare il prodotto pronto all'uso prima della sua applicazione mediante agitatore meccanico o trapano elettrico a basso numero di giri. Qualora il prodotto potrebbe presentarsi troppo viscoso, aggiungere una piccola quantità di acqua pulita in ragione dello 0,5–1% ed agitare.

## APPLICAZIONE

Applicare **STUCCO PLUS** sulle superfici da lisciare utilizzando una spatola americana grande con passaggi incrociati, orizzontali e verticali, avendo cura di stenderlo in maniera uniforme e livellando eventuali piccoli dislivelli del supporto. Si consiglia di applicare il prodotto a strati molto sottili. Se necessario, attendere l'asciugatura della prima mano (circa 2–4 ore) quindi applicare una seconda mano di prodotto. Ad essiccazione avvenuta, a seconda del tipo di finitura desiderato, carteggiare o meno lo stucco. L'applicazione delle pitture decorative o carte da parati può essere eseguita ad essiccazione avvenuta dopo 12–24 ore dall'applicazione.

## PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere lavati con acqua prima della presa del prodotto; successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

## VOCE DI CAPITOLATO

La rasatura e la stuccatura di superfici interne verrà effettuata utilizzando lo stucco bianco in pasta ad elevato potere riempitivo tipo **STUCCO PLUS** della **HERAKEM S.r.l.**. Resa teorica: 1 kg per m<sup>2</sup> per mm di spessore.

## AVVERTENZE

- Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C o superiori a + 30°C.
- Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
- Eseguire spessori massimi di 1 mm di rasatura per mano.
- Il prodotto è pronto all'uso, no aggiungere altri materiali al prodotto.

## DATI TECNICI \*(a +22±1°C e 55±5% U.R.)

Aspetto	pastoso	Rapporto di impasto	pronto all'uso
Consistenza	tixotropica	Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Peso specifico	1750 kg/m <sup>3</sup>	Spessore massimo	2 mm
Colore	bianco	Tempo di attesa per l'applicazione della seconda mano	2-4 ore
Grado di finitura	liscio	Tempo di attesa per la verniciatura	12-24 ore
Granulometria	<0,1mm	Adesione su supporti stagionati	ottima
Voce doganale	3824 5090 0		

<b>Consumo</b>	<b>1,0 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore</b>	<b>Confezione</b>	<b>fusto da 20 kg e 5 kg</b>
----------------	--	-------------------	------------------------------

### PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l'infinità di variabili legate alle condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l'utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all'impiego da lui previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell'utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.